

Klare Sicherheits- & Splitterschutzfolien

Technische Daten

Optische und solare Eigenschaften:	4 Mil	7 Mil	8 Mil	12 Mil	15 Mil
Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts	89%	89%	88%	87%	87%
Reflexion des sichtbaren Lichts	10%	10%	11%	11%	11%
Blockierung von Ultraviolettstrahlung	96%	96%	99%	99%	99%
Total reflektierte Sonnenenergie	9%	10%	9%	10%	11%
Total transmittierte Sonnenenergie	81%	81%	80%	78%	78%
Total absorbierte Sonnenenergie	10%	9%	11%	12%	11%
Schattierungskoeffizient	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94
Total abgewiesene Sonnenenergie	16%	16%	17%	18%	18%

* Bitte beachten Sie die RICHTLINIEN ZUR THERMOSPANNUNGSKOMPATIBILITÄT VON NAPIERALA[®] -FOLIEN vor der Installation.

** Kontaktieren Sie die Napierala GmbH betreffend Einzelheiten.

Sämtliche Leistungsdaten basieren auf Berechnungen des Herstellers sowie unabhängiger Prüfstellen.

Klare Sicherheits- & Splitterschutzfolien (ANTI-GRAFFITI)

Technische Daten

Optische und solare Eigenschaften:	4 Mil Anti-Graffiti	6 Mil Anti-Graffiti	6 Mil Anti-Graffiti Xtra Exterior
Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts	89%	88%	88%
Reflexion des sichtbaren Lichts	10%	11%	10%
Blockierung von Ultraviolettstrahlung	90%	96%	100%
Total reflektierte Sonnenenergie	9%	9%	9%
Total transmittierte Sonnenenergie	81%	80%	79%
Total absorbierte Sonnenenergie	10%	11%	12%
Schattierungskoeffizient	0.96	0.95	0.95
Total abgewiesene Sonnenenergie	16%	17%	18%

* Bitte beachten Sie die RICHTLINIEN ZUR THERMOSPANNUNGSKOMPATIBILITÄT VON NAPIERALA[®] -FOLIEN vor der Installation.
** Kontaktieren Sie die Napierala GmbH betreffend Einzelheiten.
Sämtliche Leistungsdaten basieren auf Berechnungen des Herstellers sowie unabhängiger Prüfstellen.